# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

07-076167

(43) Date of publication of application: 20.03.1995

(51) Int. CI.

B41M 5/26

(21) Application number: 05-247527

(71) Applicant : MIYACHI TECHNOS KK

(22) Date of filing:


08.09.1993

(72) Inventor : CHIKUNI TATSUROU

### (54) LASER MARKING METHOD

## (57) Abstract:

PURPOSE: To put a marking in a transparent or translucent resin body by a simple process. CONSTITUTION: The inside of a transparent or translucent resin body 10 is convergently irradiated with a YAG laser beam LA from the side of a marking face 10a. The resin near the light converging position is decomposed, the resin body 10 is scanned by the YAG laser beam LA such that a decomposed part CR of the resin viewing from the side of the marking face 10a draws a desired pattern, and the pattern is marked in the inside of the resin body 10. The YAG laser beam LA has a wavelength of about 1.06µm and passes through the transparent or translucent resin body 10. However, as the laser energy converges near to the light converging (focus) position, the resin as a noncrystal body is decomposed so as to generate cracks which look like scattered small gold or silver foils. These cracks or decomposed parts are



distributed along the optical axis of the YAG laser beam LA used for the convergent beam irradiation.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 19.04.1996 [Date of sending the examiner's decision 09.03.1999 of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開發号

## 特開平7-76167

(43)公開日 平成7年(1995)3月20日

(51) Int.CL <sup>4</sup> B 4 1 M	5/26	識別企号	庁内整理番号	ΡΙ			;	技術表示監所
			9121 - 21-1	B41M	5/ 26		v	
				水陆查客	<b>永韶</b> 众	商求項の数1	FD	(全 4 頁)

(21)出顯路号 特顯平5-247527

平成5年(1993)9月8日

(71) 出願人 000161367

ミヤチテクノス株式会社 午業県野田市ニツ塚95番地の3

(72) 発明者 千國 達郎

千葉県野田市ニツ塚95番地の3 ミヤテテ

クノス株式会社内

(74)代理人 弁理士 佐々木 聖孝


## (54)【発明の名称】 レーザマーキング方法

#### (57)【要約】

(22)出庭日

[目的] 簡単な工程で透明または半透明樹脂体の中にマーキングを入れる。

[構成] 透明または半透明樹脂体10のマーキング面10 a側より内部にYAGレーザ光LAを集光照射して、その呈光位置付近の樹脂を変質させ、マーキング面10 a側から見て樹脂の変質部分CRが所望のパターンを描くように樹脂体10に対してYAGレーザ光LAを走登して、樹脂体10の内部に該パターンをマーキングする。YAGレーザ光LAは、約1.06μmの液長を有し、透明または半透明樹脂体10を透過するが、呆光(意点)位置付近ではレーザエネルギが集中するため、非結晶体である樹脂が変習して、小さな金箔または銀箔が点在しているような亀裂が生じる。これらの亀裂または変質部分は、最光照射されたYAGレーザ光LAの光輪に沿って分布する。



特開平7-76167

(2)

#### 【特許請求の範囲】

【語求項1】 適明または半透明樹脂体のマーキング表示面側より内部にYAGレーザ光を最光照射して、その集光照射位置付近の樹脂を変質させ、前記マーキング表示面側から見て前記樹脂の変質部分が所望のパターンを描くように前記樹脂体に対して前記YAGレーザ光を走査して、前記樹脂体の内部に前記パターンのマーキングを形成することを特徴とするレーザマーキング方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、透明または半透明樹脂 体の内部にマーキングを脳す方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】アクリル樹脂等の透明または半透明樹脂体からなる置物や土産品等では、装飾効果を高めるために、樹脂体の中に文字、記号、図形等のマーキングを入れることがある。

【0003】従来より、この種のマーキングを施すための方法として、所望の文字、図形等を印した紙片を透明または半透明樹脂体の中に挿入して一体成形する方法(第1の方法)、あるいは透明または半透明樹脂体を部分的に成形してその部分樹脂体(中間体)の表面に所望のパターンを印刷または刻印し、次にそのパターン印刷

面の上に樹脂体の残部を重ね成形する方法(第2の方

法) が知られている。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来のマーキング方法のいずれも、透明または半透明樹脂体を成形する工程の中でマーキングを入れるものであり、完全成形された後の樹脂体の中にマーキングを入れることは 30できない。また、上記第1の方法は、樹脂体の中に紙片を挿入するために、透明または半透明装飾品の美額を損ねる欠点がある。一方、上記第2の方法は、製作工程数が多く、作業が面倒で、パターン毎に型を必要とし、コストが高くつくという欠点がある。

【0005】本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたもので、簡単な工程で透明または半透明樹脂体の内部にマーキングを縮す方法を提供することを目的とする。 【0006】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた 46 め、本発明のレーザマーキング方法は、透明または半透明樹脂体のマーキング表示面側から内部にYAGレーザ光を氣光照射して、その最光照射位置付近の樹脂を変質させ、前記マーキング表示面側から見て前記樹脂の変質部分が所望のパターンを描くように前記樹脂体に対して前記YAGレーザ光を走査して、前記樹脂体の内部に前記パターンのマーキングを形成する方法とした。

#### [0007]

【作用】YAGレーザ光は、約1.06μmの波長を有 グバターンがばやけて見え、図2の(8) に示すように、 し、透明または半透明樹脂体を透過するが、集光照射位 50 衛方向から眺めると、ある両間にわたって変質部分CR

置付近ではレーザエネルギが集中するために、非結晶体である制脂が変質して、小さな金箔または銀箔が点在しているような角裂が生じる。これらの角裂または変質部分は、集光照射されたYAGレーザ光の光端に沿って分布する。このため、透明または半透明樹脂体のマーキング表示面側から(その面の活線方向から)眺めると、樹脂体内で同方向にほぼ一列に並んでいる複数個の変質部分は一つの点またはドットとして見える。したがって、マーキング表示面から見てYAGレーザ光が所望のパターンで走査されると、そのパターンのマーキングが樹脂体の中に形成される。

2

#### [0008]

【実施例】以下、添付図を参照して本発明の実施例を説明する。

【①①①9】図1~図3につき、一実施例によるレーザマーキング方法を説明する。

【①①10】本実施例において、マーキングを総されるべき透明または半透明樹脂体の材質として特に好適なものはアクリル樹脂であるが、それ以外の樹脂をとえばビ20 エル樹脂、エボキシ樹脂、スチロール樹脂等でも可能である。この透明または半透明樹脂体の形状は、任意のものが可能であるが、少なくともマーキングの見える面(マーキング表示面)として使われる面は平坦面であることが好ましい。

【0011】本実施例によれば、図1に示すように、透 明または半透明樹脂体10のマーキング表示面10aよ り内部にYAGレーザ光しAを集光照射して、その集光 位置付近の樹脂を変質させ、マーキング表示面108側 から見て樹脂の変質部分CRが所望のパターンを描くよ うに樹脂体10に対してYAGレーザ光LAを走査し て、樹脂体10の内部に該バターンをマーキングする。 【0012】YAGレーザ光LAは、約1、06μmの 波長を有し、アクリル樹脂を透過するが、集光(魚点) 位置付近ではレーザエネルギが集中するため、非結晶体 である樹脂が変質して、小さな金箔または銀箔が点在し ているような角裂が生じる。ただし、これらの角裂また は変質部分CRは、集光照射されたYAGレーザ光LA の光軸に沿って分布する。このため、透明または半透明 勧脂体10のマーキング表示面10aをその面の活線方 | 向から眺めると、樹脂体 1 ()内でほぼ一列に並んでいる 複数個の変質部分CRは一つの点またはドットとして見 える。したがって、YAGレーザ光しAが所望のバター ンたとえば「MIYACHI」で定査されると、図2の (A) に示すように、そのパターンのマーキングがマーキ ング表示面10aの内奥に形成される。

【①①13】このマーキングを施された透明または半透明樹脂体10をマーキング表示面10aの法銀方向に対して斜めの方角から眺めると、樹脂体10内のマーキングパターンがぼやけて見え、図2の(8)に示すように、微方向から眺めると、カス等間にわた。エア度報会CP

が散在している様子が見えるものの、全然マーキングパ ターンとしては識別し得ない。このような視覚的効果 は、鉄飾的価値を高めるものとして利用できる。

【①①14】このように、本真施例のレーザマーキング 方法によれば、完全成形された透明または半透明樹脂体 10にそのマーキング表示面108側から内部にYAG レーザ光しAを集光照射することによって、その集光照 射位置付近の樹脂を物理的に変質させ、YAGレーザ光 LAの光軸に沿って散在するような複数の離散的な樹脂 側から眺めると、それら複数の離散的な樹脂変質部分で Rは重なってドットに見える。マーキング表示面10a 側から見て、YAGレーザ光LAを任意のパターンで走 査することによって、一連のドットがそのパターンで配 列され、樹脂体10の中にマーキングパターンが形成さ

【0015】したがって、本実施例では、マーキングを 入れるために透明または半透明樹脂体 1 ()の成形加工が 面倒になることはない。また、透明または半透明樹脂体 明または半透明体としての美観を落とすことはない。ま た。マーキングバターンはYAGレーザ光LAの走査パ ターンによって決まるため、パターンをデータとして管 理することが可能で、パターンの作成・変更が容易であ り、特別なパターンマスクも不要である。

【0016】なお、マーキングパターンの深さ位置は、 YAGレーザ光しAの集光照射位置の深さに対応してお り、視角によって認識され得る。したがって、YAGレ ーザ光しAの集光照射位置の深さを変えることによっ て、マーキングバターンの深さ位置を任意に選択するこ 30 とができる。また、YAGレーザ光LAの光強度(レー ザ出力)を変えることで、マーキング線の太さを任意に 選択することもできる。

【0017】さらに、図3に示すように、透明または半 透明樹脂体 1 0 のマーキング表示面 1 0 a とは反対の面 10b側に不透明な板(たとえば白いプラスチック板) を貼付または接着することで、樹脂体10中のマーキン グのコントラストを高くし、一層見やすくすることがで

【()()18】図4に、本実能例におけるレーザマーキン 40 可能である。 グ装置の要部の構成を示す。このマーキング装置は、透 明または半透明樹脂体10を所定位置に固定して、その マーキング表示面10 a を集光レンズ18側に向け、Y AGレーザ光LAの焦点位置を透明または半透明樹脂体 10の内部に設定し、焦点位置をXY方向に走査して所 望の文字、記号、図形等のバターンを描画するものであ る.

【0019】 このレーザ鉄圏において、 YAGレーザ発 振器 (図示せず) から直接に来た、または光ファイバを 通って来たレーザ光LAは、先ずX軸回転ミラー14に 50 倒方から眺めると、マーキングパターンが見えなくなる

入射して、そとで全反射してから?軸回転ミラー16に 入射し、このミラー16で全反射してのち集光レンズ1 8によって透明または半透明樹脂体10の内部に最光さ れる。透明または半透明樹脂体10中のレーザビームス ボットの位置は、X方向においてはX軸回転ミラー14 の角度、Y方向においてはY韓国転ミラー16の角度に よってきまる。

【0020】X軸回転ミラー14は、X輪ガルバノメー タ・スキャナ20によって矢印A、A、方向に回転振動 変賢部分CRを生成せしめる。マーキング表示面10a 10 するようになっている。一方、Y韓回転ミラー16は、 Y軸ガルバノメータ・スキャナ22によって矢印B, B'方向に回転振動するようになっている。 両スキャナ 20、22には電気ケーブル24,26を介して制御部 (図示せず) からのスキャニング制御信号が与えられ る.

【0021】しかして、YAGレーザ発振器からのレー ザ光しAが所定のタイミングで入ってくる度に、それと 同期して両スキャナ20、22がX軸回転ミラー14, Y軸回転ミラー16をそれぞれ所定の角度で振ることに 10の中に紙等の不透明な物質が挿入されないので、透 20 より、透明または半透明樹脂体10のマーキング表示面 10aの内奥の所定位置にYAGレーザ光LAが集光照 射される。そうすると、図1につき上記したように、Y AGレーザ光LAの集光照射位置付近では樹脂が変質 し、マーキング表示面側から見てドットが形成される。 このドットが所望のパターンを描くようにYAGレーザ 光しAをスキャンすると、図2の(A) に示すように、透 明または半透明樹脂体10のマーキング表示面10aの 内奥に該描写バターン (文字、記号、図形等) のマーキ ングが形成される。

> 【① 022】図4のレーザ装置では、透明または半透明 樹脂体10を固定してYAGレーザ光しAをスキャンす るようにしたが、反対に、YAGレーザ光LAを固定し て透明または半透明樹脂体 10をXYテーブル等で移動 することによって上記と同様のスキャニングを行うこと も可能である。

【①①23】また、本発明のレーザマーキング方法は、 透明または半透明樹脂体からなる置物や土産品等の装飾 品にネーミング等をマーキングする場合に限らず、工業 製品に製品ロット香号等をマーキングする場合にも適用

[0024]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のレーザマ ーキング方法によれば、透明または半透明樹脂体のマー キング表示面側から内部にYAGレーザ光を集光照射し て、その集光照射位置付近の樹脂を変質させ、YAGレ ーザ光を所望のパターンで走査して樹脂体の内部にマー キングを形成するようにしたので、簡単な工程で透明ま たは半透明樹脂体の内部にマーキングを施すことができ る。また、マーキング表示面に対して斜めの方向ないし



特開平7-76167

という視覚効果もあるので、装飾品としての価値を高めるとともできる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一真施例によるレーザマーキング方法 を説明するための図である。

【図2】 実施例のレーザマーキング方法によってマーキングを入れられた透明または半透明樹脂体の外額を示す図である。

【図3】実施例において透明または半透明樹脂体に非透明板を貼付または接着する構成例を示す図である。

【図4】 実施例で用いるレーザマーキング装置の要部の\*

\*構成を示す斜視図である。

#### 【符号の説明】

- 10 透明または半透明樹脂体
- 10a マーキング表示面
- 14 X軸回転ミラー
- 16 Y軸回転ミラー
- 18 禁光レンズ
- 20 X軸ガルバノメータ・スキャナ

5

- 22 Y軸ガルバノメータ・スキャナ
- 16 CR 交響部分

[22]

[図2]

[図3]

